

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER A FUSTA SERRADA NO ESTRUCTURAL

Destí de la fusta	Nusos	Clivelles	Semes	Altres imperfeccions	Humitat	Toleràncies dimensionals	
<p align="center">FUSTERIA</p> <p>Taulons de fusta serrada de secció rectangular de gruix entre 16 i 100 mm, ample entre 50 i 250 mm i longitud entre 1,8 i 6,0 metres. Fusta seca</p>	<p align="center">1a</p>	<p>4 nusos sans a la cara i 2 al cantell. La grandària d'aquests nusos no ha d'excedir 45 mm. S'admeten 2 nusos amb escorça al voltant a la cara o un al cantell, amb una grandària del 50% de los nusos sans permesos</p>	<p>Tolerades en el 15% de la longitud de la peça amb 25 mm de gruix</p>	<p>Tolerades si la seva longitud no supera el 30% de la peça</p>	<p>2 bosses de resina de 50 mm al metre més pobre. Grop d'escorça de 100 mm. La desviació de la fibra no ha de superar 1 cm per cada 10 cm de longitud. Clivelles passants a l'extrem de longitud no superior al 10% de l'amplada de la peça. Fusta per a llenya igual al 5% del volum de la peça</p>	<p>H%<20% en tots els casos. Fusteria exterior: H%=12-19% Fusteria interior: H%=9-16%</p>	<p>Longitud: -0/+5 mm</p> <p>Ample i gruix: <100 mm:-1/+3 mm >100 mm:-2/+4 mm</p>
	<p align="center">2a</p>	<p>5 nusos sans a la cara i 3 al cantell. La grandària d'aquests nusos no ha de superar 60 mm. S'admeten 3 grups de nusos amb escorça al voltant o nusos no sans al cantell amb una grandària del 70% dels nusos sans permesos</p>	<p>Tolerades en el 25% de la longitud de la peça amb 25 mm de gruix</p>	<p>Tolerades si la seva longitud no supera el 40% de la peça</p>	<p>2 bosses de resina de 100 mm al metre més pobre. Grop d'escorça de 200 mm. La desviació de la fibra no ha de superar 1 cm per cada 10 cm de longitud. Clivelles passants a l'extrem de longitud no superior al 30% de l'amplada de la peça. Fusta per a llenya igual al 30% del volum de la peça. Taques blaves i rosades iguals al 30% del volum de la peça</p>	<p>H%<20% en tots els casos. Fusteria exterior: H%=12-19% Fusteria interior: H%=9-16%</p>	<p>Longitud: -0/+5 mm</p> <p>Ample i gruix: <100 mm:-1/+3 mm >100 mm:-2/+4 mm</p>
	<p align="center">3a</p>	<p>6 nusos sans a la cara i 4 al cantell. La grandària d'aquests nusos no ha de superar 75 mm. S'admeten 4 grups de nusos amb escorça al voltant o nusos no sans al cantell amb una grandària del 90% dels nusos sans permesos</p>	<p>Tolerades en el 70% de la longitud de la peça amb 25 mm de gruix</p>	<p>Tolerades si la seva longitud no supera el 50% de la peça</p>	<p>2 bosses de resina de 150 mm al metre més pobre. Grop d'escorça de 300 mm. La desviació de la fibra no ha de superar 1 cm per cada 2 cm de longitud. Clivelles passants a l'extrem de longitud no superior al 50% de l'amplada de la peça. Fusta per a llenya igual al 70% del volum de la peça. Taques blaves i rosades iguals al 30% del volum de la peça</p>	<p>H%<20% en tots els casos. Fusteria exterior: H%=12-19% Fusteria interior: H%=9-16%</p>	<p>Longitud: -0/+5 mm</p> <p>Ample i gruix: <100 mm:-1/+3 mm >100 mm:-2/+4 mm</p>
<p>FUSTA D'ENCOFRAR I EMBALATGE</p>	<p>La grandària i la quantitat dels defectes no comprometen la integritat de la peça</p>				<p>H% requerida en el moment del muntatge</p>	<p>Segons l'estàndard de qualitat específic de cada producte</p>	